

Adeziv de parchet D3

adeziv rezistent la umiditate D3 conf.DIN /EN 204

Domenii de utilizare:

- încheierea în nut și feder a elementelor de parchet din materiale lemnoase sau din laminat

Avantaje:

- adeziv dintr-o singură componentă- se folosește direct din sticlă
- timp deschis convenabil
- lipsit de solvent sau formaldehidă

Proprietăți ale încheierii :

- KLEBIT 351 adeziv de parchet – ca adeziv preparat dintr-o singură componentă – corespunde din punct de vedere al normativului DIN EN 204, grupei de solicitări D3
- rostul îmbinării: incolor

Proprietățile adezivului :

- | | |
|--|------------------------------|
| • Baza | dispersie PVAC |
| • Densitate | cca. 1,10 g /cm ³ |
| • Culoare adeziv | alb |
| • Valoare pH | cca. 3 |
| • Vâscozitate la 20 ⁰ C | |
| (Brookfield Sp. 6 / 20 rot / min) | 13.000 +/- 2.000 mPa.s |
| • Consistență | vâscozitate medie |
| • Punctul de alb | + 5 ⁰ C |
| • Timp deschis (la 20 ⁰ C) | cca.10 min. |
| • Inscricționarea | nu este necesară |

Prelucrare :

Materialele care urmează a fi încheiate trebuie să fie desprăfuite, fără pete de ulei sau grăsimi și climatizate .

Umiditatea optimă a lemnului 10 - 14 % .

Temperatura optimă de prelucrare 18-20⁰ C .

A nu se prelucra sub + 10⁰ C !

Fîrful stuțului de la sticlă trebuie tăiat , iar aplicarea adezivului se face în nutul elementului de parchet. Pentru sigilarea fugului îmbinării și asigurarea rezistenței la umiditate adezivul trebuie aplicat și pe suprafața superioară a nutului.După această aplicare se introduce celălalt element de parchet prevăzut cu feder ,în nutul cu adeziv se presează prin cicănire.

- | | |
|--|---|
| • Consum specific | ca 25 gr,pe metru linar de fug |
| • Timp de presare (18 -20 ⁰ C) | la parchet laminat : 40 min.
la parchet clasic : 5 min |

Conf.DIN /EN 204 rezistența finală a adezivului din clasa D# se atinge după 7 zile de la încheiere.

Se indică evitarea contactului cu metalulu ,există pericolul colorării.

Curățirea :

Curățirea dispozitivelor de aplicare se face cu apă.

Pete proaspete de adeziv se îndepărtează cu apă.

Modul de prezentare :

- KLEBIT Adeziv de parchet 351 cutie carton cu câte 9 sticle a 1,0 kg.

Depozitare:

Se poate depozita la 20⁰ C cca. 1 an în ambalaj închis original.

A se feri de îngheț.

**SERVICE - UL NOSTRU DE CONSULTANȚĂ TEHNICĂ VĂ STĂ
ORICÂND LA DISPOZIȚIE .**